

Ingjutning & isolering av elektriska komponenter

Bas	Härdare	Beskrivning	Temp klass	Typ av system	Hårdhet	E-modul
CW 5620	HY 5610	Avancerat polyuretansystem för fordons-applikationer	B	Med fyllmedel	40	21
U 6942	U 001	Allmänt polyuretansystem	E	Med fyllmedel	40	26
CW 2243-2	HY 2966	Allmänt epoxisystem	B	Med fyllmedel	70	960
CW 5631	HY 5610	Kallhärtnade polyuretansystem	F	Med fyllmedel	80	2100
DBF	HY 956	Transparent allmänt epoxisystem	E	Utan fyllmedel	80	2900
U 6910	HY 5611	Hårt kallhärtnade polyuretansystem	F	Med fyllmedel	82	4500
XB 2252	XB 2253	Kallhärtnade epoxisystem	F	Med fyllmedel	86	5100
CW 1302	HY 1300	Epoxisystem med hög värmeledningsförmåga	H	Med fyllmedel	80	8400
Araldite F	HY 905	Epoxisystem med goda elektriska och mekaniska egenskaper	F	Med fyllmedel		12-13000